

PERFORMANCES

Transmission U.V	0,5 %
Réflexion lumière visible	9 %
Transmission Lumière Visible	84 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	14 %
Ratio solaire	
Réflexion	9 %
Absorption	7 %
Transmission	84 %
% Réduction Eblouissement	NC
Valeur "g" (facteur solaire)	0,85
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,08
Emissivité	0,80

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	0,5 %
Visible light reflection	9 %
Visible Light Transmission	84 %
Total Solar Energy Rejected	14 %
Solar Reflection	9 %
Solar Absorption	7 %
Solar Transmission	84 %
Glare Reduction	NC
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,85
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	5,08
Emissivity	0,80

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : 10 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.